

Anwendungsbereiche

- maßhaltige Lehren und Formen sowie für Blechumformwerkzeuge
- Klopferwerkzeuge
- nur für erfahrene Anwender geeignet.
- Um die Materialverträglichkeit sicherzustellen, müssen Vorversuche mit zusätzlichen Materialien wie Beschichtungen und Trennmitteln unter den jeweiligen Bedingungen durchgeführt werden.

Produktvorteile

- Sehr niedriger Wärmeausdehnungskoeffizient
- Dichte, feine Oberfläche
- Sehr gute Fräsbarkeit
- Sehr hohe Druckfestigkeit und Steifigkeit

Basis: Polyurethan, grau

Physikalische Daten (ca. Werte)

Dichte	kg/dm ³	1,7
Shore-Härte D	CQP023-1 / ISO 868	88
Druckfestigkeit	CQP028-5 / ISO 604 MPa	112
Biegefestigkeit	CQP027-2 / ISO 178 MPa	92
Biegemodul	CQP027-2 / ISO 178 MPa	7500
Schlagzähigkeit	ISO 179 kJ/m ²	14
Wärmeformbeständigkeit	CQP030-1 / ISO 75B °C	75
Wärmeausdehnungskoeffizient	CQP 053-1 / ISO 11359 K ⁻¹	45 x 10 ⁻⁶

Verarbeitung

Vor der Verarbeitung ist das Material auf 18 – 25°C zu temperieren.

Die Bearbeitung des Plattenmaterials kann maschinell durch Sägen, Fräsen etc. oder von Hand erfolgen.

Beim Verkleben sollen die Oberflächen sauber, trocken, staub- und fettfrei sein.

Lagerung

In trockenen Räumen auf ebener Unterlage ist mit einer Begrenzung der Lagerdauer nicht zu rechnen.

Bei Transport und Lagerung gefertigter Modelle sind stärkere Temperaturschwankungen auszuschließen.

Entsorgung

Nicht ausgehärtete Produkte sind in der Regel besonders überwachungsbedürftige Abfälle und müssen ordnungsgemäß entsorgt werden. Ausgehärtetes Material kann nach Absprache mit der jeweils zuständigen Behörde oder Deponie als Haus- / Gewerbeabfall entsorgt werden. Auskunftspflichtig für die ordnungsgemäße Entsorgung sind die örtlichen Behörden, wie z.B. Landratsamt, Umwelt schutzamt oder Gewerbeaufsichtsamt.

Gefahrenhinweise

Informationen zum sicheren Umgang von chemischen Produkten, sowie die wesentlichen physikalischen, sicherheitstechnischen, toxikologischen und ökologischen Daten sind den aktuellen Sicherheitsdatenblättern zu entnehmen. Die einschlägigen Vorschriften, wie z.B. die Gefahrstoffverordnung sind zu beachten.

Verpackungseinheiten:

1000 mm x 500 mm x 50 mm, 24 Stück / Palette

1000 mm x 500 mm x 75 mm, 16 Stück / Palette

1000 mm x 500 mm x 100 mm, 12 Stück / Palette

Unsere anwendungstechnische Beratung in Wort, Schrift und durch Versuche erfolgt nach bestem Wissen, gilt jedoch nur als unverbindlicher Hinweis, auch in Bezug auf etwaige Schutzrechte Dritter. Dies befreit den Verarbeiter nicht von der eigenen Prüfung der von uns gelieferten Produkte und die Eignung für die beabsichtigten Verfahren und Zwecke. Anwendung, Verwendung und Verarbeitung der Produkte erfolgen außerhalb unserer Kontrollmöglichkeiten und liegen daher ausschließlich im Verantwortungsbereich des Verarbeiters. Etwa bestehende Schutzrechte Dritter sind zu berücksichtigen. Wir gewähren die einwandfreie Qualität unserer Produkte, die mit den jeweiligen Spezifikationen übereinstimmen. Wir übernehmen keine Verantwortung für Schäden oder Unfälle bei der Verwendung unserer Produkte. Beim Umgang mit unseren Produkten sind die arbeitshygienischen und gesetzlichen Vorschriften zu beachten.